

Chemlon® 214 G

Fabricante	Teknor Apex Company	Categoría	Nylon 6
Carga/Filler	14% Fibra de vidrio	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Chemlon® 214 G es un material de Poliamida 6 (Nylon 6) relleno con un 14% de fibra de vidrio. Está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de Chemlon® 214 G: Clasificado para Fuego.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E90654-252567	-	-
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 14% de relleno por peso	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.23 g/cm ³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.50 to 1.0 %	-	ASTM D955

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	114 MPa	16534.33 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción		-	ASTM D638
	3.0 %	-	-
	3.0 %	-	-
Módulo de flexión	4310 MPa	625113.78 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	162 MPa	23496.16 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga		-	ASTM D648
	204 °C	399.2 °F	-
	188 °C	370.4 °F	-
Temperatura de fusión	216 °C	420.8 °F	DSC
CLTE	5.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
RTI Eléctrico		-	UL 746
	105 °C	221.0 °F	-
	105 °C	221.0 °F	-
	105 °C	221.0 °F	-
RTI Impacto		-	UL 746
	75.0 °C	167.0 °F	-

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	75.0 °C	167.0 °F	-
	75.0 °C	167.0 °F	-
RTI Resistencia		-	UL 746
	105 °C	221.0 °F	-
	105 °C	221.0 °F	-
	105 °C	221.0 °F	-
Eléctrico e Inflamabilidad			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.0E+14 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	11 kV/mm	-	ASTM D149
Índice de seguimiento comparativo (CTI)	500 V	-	UL 746
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94
Índice de oxígeno	22 %	-	ASTM D2863
Inflamabilidad FMVSS	Pasa	-	FMVSS 302
Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	79.4 °C	174.92 °F	-
Humedad máxima sugerida	0.20 %	-	-
Regranulado máximo sugerido	25 %	-	-
Temperatura trasera	218 to 235 °C		-

Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
		424.4 - 455.0 °F	
Temperatura media	241 to 257 °C	465.8 - 494.6 °F	-
Temperatura frontal	246 to 268 °C	474.8 - 514.4 °F	-
Temperatura de boquilla	246 to 268 °C	474.8 - 514.4 °F	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	249 to 266 °C	480.2 - 510.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.