

# APEX® 84-G186B-NT

<b>Fabricante</b>	Teknor Apex Company	<b>Categoría</b>	PVC, Flexible
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

APEX®84-G186B-NT es un material de cloruro de polivinilo flexible. Este producto está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. El método de procesamiento es: extrusión. Las principales características de APEX® 84-G186B-NT son: plastificación. Las áreas de aplicación típicas incluyen: Manguera médica/cuidado de la salud

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Plastificante sin ftalatos	-	-
<b>Usos</b>	Accesorios de Tubería Suministros Médicos/ enfermería	- -	- -
<b>Apariencia</b>	Transparente	-	-
<b>Formas</b>	Partícula	-	-
	Extrusión	-	-

## Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
-----------	-----------------	------------------	--------

**Método de procesamiento**

## Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
-----------	-----------------	------------------	--------

**Gravedad específica** 1.24 g/cm<sup>3</sup> - ASTM D792

**Dureza Durometro** 70 - ASTM D2240

## Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
-----------	-----------------	------------------	--------

**Resistencia a la tracción** 12.4 MPa 1798.47 psi ASTM D638

**Elongación a la tracción** 450 % - ASTM D638

## Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
-----------	-----------------	------------------	--------

**Desconocido** - -

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.