

APEX® S94-A0907C2-80NT

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Teknor Apex Company | Categoría | PVC, Flexible |
| Carga/Filler | - | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

APEX S94-A0907C2-80NT es un compuesto de extrusión de cloruro de polivinilo NSF disponible en forma granular opaca. Cumple con la NORMA NSF/ANSI 61.

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|------------------------|------------------------|------------------|--------|
| Características | Plastificante sin DEHP | - | - |
| Usos | Tubería | - | - |
| Formas | Partículas | - | - |

Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gravedad específica | 1.37 g/cm ³ | - | ASTM D792 |
| Dureza Durometro | 86 | - | ASTM D2240 |

Propiedades mecánicas

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Resistencia a la tracción | 20.0 MPa | 2900.76 psi | ASTM D638 |
| Elongación a la tracción | 300 % | - | ASTM D638 |

Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|-------------|-----------------|------------------|--------|
| Desconocido | - | - | - |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|-------------------|--|
| Dirección: | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| Contacto: | Mr. Zhao Yong |
| Email: | sales@su-jiao.com |
| Sitio web: | www.polymersdata.com |
| Móvil: | +86-134-2475-5533 |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.