Flexalloy® 9300-85

Fabricante	Teknor Apex Company	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Flexalloy® 9300-85 es un material elastómero de cloruro de polivinilo (PVC elastómero). Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte para extrusión o moldeo por inyección. Atributos importantes de Flexalloy® 9300-85 son: resistente a productos químicos, ecológico/verde, buena resistencia a la intemperie, resistente al calor, alto peso molecular. Las aplicaciones típicas incluyen: manguera/tubería aplicaciones de recubrimiento contenedores aplicaciones de sellado

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Estabilidad Térmica Buena Resistencia a la Intemperie Resistente al aceite Material reciclable Peso Molecular Ultra Alto	- - - - -	- - - - -
Usos	Aplicaciones de recubrimiento	- -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Manguera Sellos Caja de herramientas/portátil Tubería	- - -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	19.7 MPa	2857.25 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	370 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	105 °C	221.0 °F	ASTM D794
Temperatura de fragilidad	-39.0 °C	-38.2 °F	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.