Flexalloy® 9600-72

Fabricante	Teknor Apex Company	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Flexalloy® 9600-72 es un material elastómero de cloruro de polivinilo (PVC Elastómero). Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Atributos importantes de Flexalloy® 9600-72 son: Cumple con RoHS Retardante de llama Buena flexibilidad Resistente al calor Resistente a la luz solar Aplicación típica de Flexalloy® 9600-72: Cable y alambre

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardante de llama Alta resistencia al calor Flexibilidad a baja temperatura Resistente a la luz solar (720 horas)	- - - -	- - - -
Usos	Recubrimiento de cable	-	-
Tipos de alambre	SEOW SEW	- -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	SJEOW SJEW STEOW STEW	- - - -	- - -
Certificaciones de organismos	UL Clase 11 UL Clase 12 UL Clase 36 UL Clase 43 UL QMTT2 .E73402	- - - - -	- - - - -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Opaco	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	72	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	330 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	105 °C	221.0 °F	ASTM D794
			ASTM D746

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-53.0 °C	-63.4 °F	

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Constante dieléctrica		-	ASTM D150
	6.19	-	-
	3.91	-	-
Factor de disipación		-	ASTM D150
	0.076	-	-
	0.11	-	-
Índice de oxígeno	26 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.