Flexalloy® 9602-72

Fabricante	Teknor Apex Company	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Flexalloy® 9602-72 es un material de elastómero de cloruro de polivinilo (elastómero PVC). Está disponible en África y Medio Oriente, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Los atributos importantes de Flexalloy® 9602-72 son: cumple con RoHS retardante de llama buena flexibilidad resistente al calor resistente a la luz solar aplicación típica de Flexalloy® 9602-72: cables y alambres

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardante de llama Alta resistencia al calor Flexibilidad a baja temperatura Resistente a la luz solar (720 horas)	- - - -	- - - -
Usos	Recubrimiento de cable	-	-
Tipos de alambre			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	SEOW SEW SJEOW SJEW STEOW STEW	- - - - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	UL Clase 11 UL Clase 12 UL Clase 36 UL Clase 43 UL QMTT2 .E73402	- - - - -	- - - - -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Opaco	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	72	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	330 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	105 °C	221.0 °F	ASTM D794
Temperatura de fragilidad	-50.0 °C	-58.0 °F	ASTM D746

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Constante dieléctrica		-	ASTM D150
	6.19	-	-
	4.08	-	-
Factor de disipación		-	ASTM D150
	0.12	-	-
	0.10	-	-
Índice de oxígeno	26 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.