Flexalloy® OR 9900-50

Fabricante	Teknor Apex Company	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Flexalloy®OR 9900-50 es un material elastómero de cloruro de polivinilo (elastómero PVC). Este producto está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. El método de procesamiento es: extrusión. Las características principales de Flexalloy®OR 9900-50 son: certificación ROHS, alta resistencia química de peso molecular. Las áreas de aplicación típicas incluyen: Manguera, accesorios de ingeniería/industriales de alambre y cable, herramientas, aplicaciones de sellado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Peso Molecular Ultra Alto Resistencia al aceite	- -	- -
Usos	Aplicaciones de cable y alambre Arandela Herramientas de Potencia/ Otras Caja de herramientas/piezas	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Tubería Accesorios de Tubería Sellos Calzado	- -	- -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	50	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	9.10 MPa	1319.85 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	390 %	-	ASTM D638
Deformación permanente por compresión	35 %	-	ASTM D395

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	90.0 °C	194.0 °F	ASTM D794

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-45.0 °C	-49.0 °F	ASTM D746

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.