tivilon® M 65 DX 4

Fabricante	API SpA	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

tivilon®M 65 DX 4 es un producto de goma vulcanizada termoplástica (TPV). Se puede procesar mediante extrusión o moldeo por extrusión de perfiles y está disponible en Europa. Las áreas de aplicación típicas son: accesorios de ingeniería/industriales. Las principales características son: protección ambiental/verde.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	materiales reciclables	-	-
Usos	Arandela Perfil	- -	- -
Apariencia	Colores disponibles	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por extrusión de perfil	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.07 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.50 MPa 1.80 MPa 3.00 MPa	- 942.75 psi 261.07 psi 435.11 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	650 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	27.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	43 %	-	ASTM D395

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	°C °C	- -	- -
Tiempo de secado	hr hr	- -	- -
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura media	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Desconocido		- -	- -
Temperatura Zona 1 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	°C	-	-
Temperatura del dado	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.