# Compoceran P502

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Arakawa Chemical Industries, Ltd. | **Categoría** | Phenolic |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

COMPOCERAN E (Resina híbrida de resina fenólica y sílice) Resina base Novolac Fenol Características Ignífugo Bajo CTE Sin Tg

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Retardante de llama | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Grupo funcional** | 4.00 | - | - |

### Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contenido de sílice** | 40.0 wt% | - | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Disolventes** | No solvente | - | - |
| **Contenido de sólidos** | 70 % | - | - |
| **Viscosidad** | 10 Pa·s | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.