

Argothane® 18450-FR

Fabricante	Argotec LLC	Categoría	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones: Corte y sellado Características: Acabado claro Éter blando
Temperatura de ablandamiento media FAR 25.853A FMVSS-302

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Suave	-	-
Usos	Sellos	-	-
Certificaciones de organismos	FAR 25.853 a	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por troquel Extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	86	-	ASTM D2240

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión Taber	30.0 mg	-	ASTM D1044
Deformación a la tracción	70 %	-	ASTM D412
Esfuerzo a la tracción		-	ASTM D412
	7.60 MPa	1102.29 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
Resistencia a la tracción	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	640 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	105 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.