

Argothane® 29100

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Argotec LLC | Categoría | TPU-Polyester |
| Carga/Filler | - | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

Aplicación: Uso general Características: Superficies lisas Éster duro Alta temperatura de ablandamiento

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| Características | Uso general Alta dureza | - - | - - |
| Usos | Uso general | - | - |
| Método de procesamiento | Película soplada | - | - |

Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Dureza Durometro | 95 | - | ASTM D2240 |

| Mecánico | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Deformación a la tracción | 17 % | - | ASTM D412 |
| Esfuerzo a la tracción | 9.65 MPa 21.4 MPa | - 1399.62 psi 3103.81 psi | ASTM D412 - - |
| Resistencia a la tracción | 37.9 MPa | 5496.94 psi | ASTM D412 |
| Elongación a la tracción | 450 % | - | ASTM D412 |
| Resistencia al desgarro | 105 kN/m | - | ASTM D624 |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|-------------------|--|
| Dirección: | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| Contacto: | Mr. Zhao Yong |
| Email: | sales@su-jiao.com |
| Sitio web: | www.polymersdata.com |
| Móvil: | +86-134-2475-5533 |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.