

ASACLEAN™ E

Fabricante	ASACLEAN - Sun Plastech Inc.	Categoría	Proprietary
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

E Grade es un compuesto de purga para máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos y extrusoras, especialmente diseñado para resinas sensibles a residuos o de baja temperatura. E Grade deja muy poco residuo atrás mientras facilita los cambios de color y material. E Grade es ideal para aplicaciones de apagado y sellado para asegurar arranques rápidos y limpios de la máquina. E Grade es un excelente compañero para cualquier otro grado de ASACLEAN "grados de fregado" para asegurar la máxima limpieza con mínimo residuo. **Bajo Residuo Resinas Basadas en Estireno de Baja Temperatura Purga:** La mayoría de las resinas de consumo y de ingeniería dentro del rango de temperatura de procesamiento. **Consejos para purgar con ASACLEAN E Grade:** E Grade es ideal para aplicaciones sensibles a residuos debido a su formulación de bajo residuo. Puede usarse junto con otros grados, como un perseguidor, siempre que el bajo residuo sea crucial. **Aplicaciones:** Cambios de color Cambios de material Limpieza de hot runner Apagado/Sellado Aplicaciones de bajo residuo/bajo residuo Resinas de baja temperatura **Temperatura de procesamiento:** 320 a 530°F (160 a 270°C). **Consejos al usar ASACLEAN:** ASACLEAN no funciona por reacción química. No se requiere tiempo de remojo o tiempo de retención para una purga efectiva. Para un rendimiento máximo, ASACLEAN no debe diluirse con otros materiales. ASACLEAN funciona mejor con la máxima agitación. Utilice la velocidad máxima segura del tornillo y, para el moldeo por inyección, también utilice la máxima presión de retroceso segura con el tornillo en la posición más avanzada.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Compuesto de purga	-	-
Formas	Pellets	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento	160 to 277 °C	320.0 - 530.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.