AFLAS® 150P

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los polímeros comerciales se clasifican en dos tipos; uno es el tipo dipolímero TFE-P (Serie AFLAS® 100/150), y el otro es el tipo terpolímero TFE-P-VdF (Serie AFLAS® 200). La Serie AFLAS® 200 se caracteriza por las propiedades mejoradas a baja temperatura, desmoldeo y unión metálica, manteniendo la mayor parte de la resistencia al calor y a productos químicos y la resistividad eléctrica del dipolímero. A continuación se enumeran los grados de polímero actuales, que se clasifican principalmente según la viscosidad de Mooney. El dipolímero se utiliza principalmente en las industrias de cables y automotriz, mientras que el terpolímero se prefiere a menudo para uso automotriz en términos de procesabilidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones de Cable y Alambre	- -	- -
Apariencia	Marrón	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.55 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	95 MU 70 MU	- - -	- - ASTM D1646
Contenido de flúor	57 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-3.00 °C	26.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.