DELPET™ 981J

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	Acrylic (PMMA)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Grado Resistente al Calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
Flujo en espiral	28.0 cm	-	Internal Method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo	0.20 to 0.60 %	-	Internal Method
Absorción de agua	0.30 %	-	ISO 62
Dureza Rockwell	103	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3400 MPa	493129.2 psi	ISO 527-2/1A/1
Esfuerzo a la tracción	77.0 MPa	11167.93 psi	ISO 527-2/1A/5
Deformación a la tracción	5.0 %	-	ISO 527-2/1A/5
Módulo de flexión	3400 MPa	493129.2 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	130 MPa	18854.94 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	1.2 kJ/m²	0.571 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	17 kJ/m²	8.09 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	116 °C	240.8 °F	ISO 306/B50
Temperatura de deflexión térmica	110 °C	230.0 °F	ISO 75-2

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de refracción	1.500	-	ISO 489
Transmitancia	92.0 %	-	ISO 13468-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.