Thermylene® P7-45FG-0790

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	45% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PP-GF45 45% Refuerzo de fibra de vidrio

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 45% de relleno por peso	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.30 g/cm³	-	ISO 1183/A
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	110 MPa	15954.18 psi	ISO 527-2
Módulo de flexión	10300 MPa	1493891.4 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	168 MPa	24366.38 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 179
Resistencia al impacto Izod con entalla	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 180/A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	151 °C	303.8 °F	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.