Fluon® PTFE G350

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los polvos granulares de Fluon®PTFE (polvos de moldeo) se utilizan para la producción de hojas, varillas, lingotes y otros moldes generales. Los compuestos rellenos se describen en otra página. Aplicaciones: moldeo general para G307, G340 y G350, moldeo automático para G307, G340 y G350, moldeo isostático para G307, G340 y G350, varilla (diámetro 20 mm) y tubo por extrusión de émbolo para G307. Características: polvos aglomerados (de flujo libre), no sinterizados, el mejor flujo de polvo para G307, buen acabado superficial y alta densidad a granel para G340 y G350, la mayor densidad a granel para G350.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Acabado Superficial	-	-
Usos	Uso general Tuberías Varillas	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Polvo	-	-
Método de procesamiento	Moldeo Isostático Extrusión de émbolo	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.92 g/cm³	-	JIS K6891
Contracción de moldeo	2.8 %	-	ISO 294-4

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	39.0 MPa	5656.48 psi	JIS K6891
Elongación a la tracción	350 %	-	JIS K6891

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño medio de partícula	350.0 µm	13.78 mil	ASTM D1457

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Presión de inyección	30.0 MPa	4351.14 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.