Fluon® PTFE PA1015Z

Fabricante	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	15% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Fluon®PTFE FC tiene una resistencia mejorada al deslizamiento y al desgaste. Se dispone de una amplia gama de rellenos como fibra de vidrio, grafito, bronce, fibra de carbono. Las propiedades de cada grado se enumeran más adelante en las tablas. Aplicaciones: junta de cojinete, disco de válvula, anillo en V, junta tórica, válvula de tapón, hoja, impulsor de bomba, sello mecánico. Características: resistencia al desgaste mejorada, resistencia a la compresión mejorada, el relleno puede dañarse por bases fuertes y fluoruro de hidrógeno, flujo de potencia mejorado para el tipo Z de PA.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 15% de relleno por peso	-	-
Características	Buena fluidez	-	-
Usos	Rodamientos Juntas	- -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Enchufes	-	-
	Partes de bomba	-	-
	Sellos	-	-
	Hoja	-	-
	Válvulas/Piezas de válvula	-	
Formas	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica		-	-
	2.21 g/cm³	-	-
	0.880 g/cm³	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	25.6 MPa	3712.97 psi	-
Elongación a la tracción	330 %	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño medio de partícula	705.0 µm	27.76 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.