Vydyne® 50BW

Fabricante	Ascend Performance Materials Operations LLC	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vydyne 50BW es una resina PA66 de uso general. Ofrecida en color natural y diseñada para aplicaciones de extrusión-compounding, este producto está disponible en dos niveles de humedad: 0,2 % (máx.) como Vydyne 50BW y 0,5 % (máx.) como Vydyne 50BWFS. Vydyne 50BW proporciona la resistencia química típica del PA66 frente a muchos productos químicos, aceites de máquinas y motores, solventes y gasolina. Vydyne 50BW presenta buen color inicial y retención del color después del compounding.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistencia a la gasolina	-	-
		-	-
	Uso general	-	-
	Buena resistencia química	-	-
		-	-
	Buena estabilidad del color	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Resistente al aceite Resistente a solventes		
Usos	Compounding Uso general	- -	- -
Certificaciones de organismos	ASTM D 4066 PA0111 ASTM D 6779 PA0111 EC 1935/2004 UE 10/2011 UE 2023/2006 FDA 21 CFR 177.1500 NSF 51 NSF 61	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Color natural	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Compounding Extrusión de compounding	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
Número de viscosidad	137 to 148 cm³/g	-	ISO 307
Densidad aparente	675 g/l	-	ASTM D1895
Contenido de humedad	0.20 %	-	ASTM D6869
Viscosidad relativa	45.0 to 51.0	-	ASTM D789

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	260 °C	500.0 °F	ISO 11357-3

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de amarilleo	-4.0 YI	-	ASTM D1925

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.