

Aropol™ 2036 C

Fabricante	Ashland Performance Materials	Categoría	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Resinas Ashland para el mercado de pultrusión Química UPR de reactividad media Características de desempeño Excelentes propiedades físicas. Alta elongación. Buena tenacidad. Formulado según CFR 177.2420. Aplicaciones típicas Perfiles estructurales. Rieles de escaleras. Vigas. Componentes de torres de enfriamiento. Componentes pigmentados.

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Tenacidad	-	-
	Alta elongación	-	-
	Reactividad Media	-	-
Usos	Partes estructurales	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.2420	-	-
Método de procesamiento	Pultrusión	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad en solución	1100 mPa·s	1100.0 cP	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3380 MPa	490228.44 psi	-
Resistencia a la tracción	81.4 MPa	11806.09 psi	-
Elongación a la tracción	4.5 %	-	-
Módulo de flexión	3650 MPa	529388.7 psi	-
Resistencia a la flexión	139 MPa	20160.28 psi	-

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	95 °C	203.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.