

Aropol™ Q 6528 A

Fabricante	Ashland Performance Materials	Categoría	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Resinas de Ashland para el mercado de Pultrusión Química UPR a base de tolueno vinílico Atributos de rendimiento Resina de grado eléctrico. Resistencia a la fisuración. Retención de resistencia. Aplicaciones típicas Aplicaciones eléctricas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a las grietas	-	-
Usos	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas	-	-
Método de procesamiento	Pultrusión	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad en solución	3000 mPa·s	3000.0 cP	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3310 MPa	480075.78 psi	-
Resistencia a la tracción	46.9 MPa	6802.28 psi	-
Elongación a la tracción	1.5 %	-	-
Módulo de flexión	3790 MPa	549694.02 psi	-
Resistencia a la flexión	80.0 MPa	11603.04 psi	-

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	101 °C	213.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.