# Texalan® 6 Series 664D

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Austin Novel Materials Co. Ltd. | **Categoría** | TPU-Polyester |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Texalan® 6 Series 664D es un material elastómero termoplástico de poliuretano (éster/éter) (TPU-Éster/Éter). Está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte para moldeo por soplado, calandrado, coextrusión, extrusión, extrusión de película o moldeo por inyección. Atributos importantes de Texalan® 6 Series 664D son: Resistente a productos químicos, Alta resistencia, Resistente a impactos, Resistente a bajas temperaturas, Resistente al desgaste.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena resistencia a la abrasión<br>Alta elasticidad<br>Alta resistencia al impacto<br>Alta resistencia a la tracción<br><br>Resistente a baja temperatura<br>Resistente al aceite | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Método de procesamiento** | Moldeo por soplado<br>Calandrado<br>Coextrusión<br>Extrusión<br>Extrusión de Película<br>Moldeo por inyección | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.20 to 1.24 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Dureza Shore** | 61 to 67 | - | ISO 868 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la abrasión** | mm³ | - | ISO 4649 |
| **Esfuerzo a la tracción** | MPa<br>MPa<br>MPa | -<br>-<br>-<br>- | ISO 37<br>-<br>-<br>ISO 37 |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ISO 37 |
| **Resistencia al desgarro** | kN/m | - | ISO 34-1 |
| **Deformación permanente por compresión** | % | - | ISO 815 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.