Texalan® 6 Series 672D

Fabricante	Austin Novel Materials Co. Ltd.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Texalan® 6 Series 672D es un elastómero termoplástico de poliuretano (éster/éter) (TPU-Éster/Éter). Está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte para moldeo por soplado, calandrado, coextrusión, extrusión, extrusión de película o moldeo por inyección. Atributos importantes de Texalan® 6 Series 672D son: Resistente a productos químicos Alta resistencia Resistente al impacto Resistente a bajas temperaturas Resistente al desgaste

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Alta elasticidad Alta resistencia al impacto Alta resistencia a la tracción Resistente a baja temperatura Resistente al aceite	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Calandrado Coextrusión Extrusión Extrusión de Película Moldeo por inyección	- - - - - -	- - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.20 to 1.24 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	69 to 75	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión	mm³	-	ISO 4649
Esfuerzo a la tracción	MPa MPa MPa	- - - -	ISO 37 - - ISO 37
Elongación a la tracción	%	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ISO 34-1
Deformación permanente por compresión	%	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.