

# Axiall PVC 8150 White 119

<b>Fabricante</b>	Axiall Corporation	<b>Categoría</b>	PVC, Flexible
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Axiall PVC 8150 White 119 es un material de cloruro de polivinilo rígido. Está disponible en América del Norte.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Tarjeta Amarilla UL</b>	E53006-243338	-	-
<b>Apariencia</b>	Blanco	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	1.44 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Módulo a la tracción</b>	3780 MPa	548243.64 psi	ASTM D638
<b>Resistencia a la tracción</b>	48.7 MPa	7063.35 psi	ASTM D638
<b>Módulo de flexión</b>	2690 MPa	390152.22 psi	ASTM D790
<b>Resistencia a la flexión</b>	80.2 MPa	11632.05 psi	ASTM D790
<b>Impacto Izod con entalla</b>		-	ASTM D256
	920 J/m	17.23 ft·lb/in	-
	120 J/m	2.25 ft·lb/in	-

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>		-	ASTM
	66.2 °C	151.16 °F	D648
	69.3 °C	156.74 °F	-
	60.2 °C	140.36 °F	-
	67.0 °C	152.6 °F	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.