Badaprene® TPV 55A 1047

Fabricante	Bada AG	**Categoría**	PP+EPDM
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Grado de moldeo por inyección de flujo fácil con alta resistencia a los UV, fácil de colorear

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena colorabilidad Buena fluidez Buena Resistencia a UV	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 g/cm³	-	DIN 53505
Dureza Shore	55	-	DIN 53505

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.90 MPa	710.69 psi	DIN 53505
Elongación a la tracción	470 %	-	DIN 53505
Resistencia al desgarro	17 kN/m	-	DIN 53505
Deformación permanente por compresión	36 %	-	DIN 53505

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.