

Badaflex® TPE-S 40A 1462 AB transparent

| | | | |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Bada AG | Categoría | SEBS |
| Carga/Filler | - | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

Elastómero termoplástico transparente de baja densidad para moldeo por inyección basado en copolímero SEBS. Capacidad de sobremoldeo: Polipropileno (PP).

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|--------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| Características | Baja densidad | - | - |
| Apariencia | Transparente | - | - |
| Método de procesamiento | Moldeo por inyección | - | - |

Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Densidad | 0.890 g/cm ³ | - | DIN 53479 |

| Físico | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Dureza Durometro | 40 | - | DIN 53505 |

| Propiedades mecánicas | | | |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Esfuerzo a la tracción | 5.50 MPa | 797.71 psi | DIN 53504 |
| Elongación a la tracción | 610 % | - | DIN 53504 |
| Deformación permanente por compresión | 16 % | - | ISO 815 |

| Otros | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Resistencia al desgarro | 9.0 kN/m | - | DIN 53515 |

| Información de Procesamiento | | | |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Temperatura de procesamiento (fusión) | °C | - | - |
| Temperatura del molde | °C | - | - |
| Velocidad de inyección | Rápido | - | - |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.