

Badaflex® TPE-S 30A 1000

| | | | |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Bada AG | Categoría | TPE |
| Carga/Filler | - | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

Badaflex® TPE-S 30A 1000 es un material de elastómero termoplástico (TPE). Está disponible en Europa.

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---------------|-----------------|------------------|--------|
| Formas | Pellets | - | - |

Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---------------------|------------------------|------------------|----------|
| Densidad | 1.18 g/cm ³ | - | ISO 1183 |
| Dureza Shore | 30 | - | ISO 868 |

| Mecánico | | | |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Esfuerzo a la tracción | 2.50 MPa | 362.6 psi | ISO 37 |
| Elongación a la tracción | 550 % | - | ISO 37 |
| Resistencia al desgarro | 11 kN/m | - | ISO 34-1 |
| Deformación permanente por compresión | | - | ISO 815 |
| | 16 % | - | - |
| | 42 % | - | - |
| | 72 % | - | - |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|-------------------|--|
| Dirección: | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| Contacto: | Mr. Zhao Yong |
| Email: | sales@su-jiao.com |
| Sitio web: | www.polymersdata.com |
| Móvil: | +86-134-2475-5533 |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.