

# Badaflex® TPE-S 60A 1000

|                     |         |                  |                                |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------------|
| <b>Fabricante</b>   | Bada AG | <b>Categoría</b> | TPE                            |
| <b>Carga/Filler</b> | -       | <b>Estado</b>    | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Badaflex® TPE-S 60A 1000 es un material de elastómero termoplástico (TPE). Está disponible en Europa.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad     | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---------------|-----------------|------------------|--------|
| <b>Formas</b> | Pellets         | -                | -      |

### Físico

| Propiedad           | Sistema Métrico        | Sistema Imperial | Método   |
|---------------------|------------------------|------------------|----------|
| <b>Densidad</b>     | 1.18 g/cm <sup>3</sup> | -                | ISO 1183 |
| <b>Dureza Shore</b> | 50                     | -                | ISO 868  |

| <b>Mecánico</b>                              |                        |                         |               |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Propiedad</b>                             | <b>Sistema Métrico</b> | <b>Sistema Imperial</b> | <b>Método</b> |
| <b>Esfuerzo a la tracción</b>                | 6.00 MPa               | 870.23 psi              | ISO 37        |
| <b>Elongación a la tracción</b>              | 650 %                  | -                       | ISO 37        |
| <b>Resistencia al desgarro</b>               | 16 kN/m                | -                       | ISO 34-1      |
| <b>Deformación permanente por compresión</b> |                        | -                       | ISO 815       |
|  | 21 %                   | -                       | -             |
|  | 46 %                   | -                       | -             |
|  | 75 %                   | -                       | -             |

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Dirección:</b> | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| <b>Contacto:</b>  | Mr. Zhao Yong  |
| <b>Email:</b>     | sales@su-jiao.com  |
| <b>Sitio web:</b> | www.polymersdata.com   |
| <b>Móvil:</b>     | +86-134-2475-5533  |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.