

# Baoding 68T85

<b>Fabricante</b>	Baoding Bangtai Polymeric New- Materials Co.,Ltd	<b>Categoría</b>	TPU-Polyester
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Procesamiento: calandrado, fundición, T-die. Propiedades: bajo punto de fusión, alta frecuencia, fácil de cortar y soldadura por fusión a tope. Aplicación: calzado, película laminada en fútbol, equipaje y cuero, etc.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Usos</b>	Calzado	-	-
	Laminados	-	-
	Equipaje	-	-
	Artículos deportivos	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Calandrado	-	-
	Fundición	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	1.19 to 1.23 g/cm <sup>3</sup>	-	JIS K7311
<b>Dureza Shore</b>	83 to 87	-	JIS K7311

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Esfuerzo a la tracción</b>		-	JIS K7311
	7.85 MPa	1138.55 psi	-
	13.7 MPa	1987.02 psi	-
<b>Resistencia a la tracción</b>	24.5 MPa	3553.43 psi	JIS K7311
<b>Elongación a la tracción</b>	550 %	-	JIS K7311
<b>Resistencia al desgarro</b>	88 kN/m	-	JIS K7311

<b>Información de Procesamiento</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de secado</b>	95.0 °C	203.0 °F	-
<b>Tiempo de secado</b>	3.0 to 5.0 hr	-	-
<b>Temperatura de fusión</b>	170 to 210 °C	338.0 - 410.0 °F	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.