

Baoding 68T98

Fabricante	Baoding Bangtai Polymeric New- Materials Co.,Ltd	Categoría	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Procesamiento: Calandrado, Fundición, Matriz en T. Propiedades: Bajo punto de fusión, alta frecuencia, fácil de cortar y soldadura por fusión de tope. Aplicación: Calzado, película laminada en fútbol, equipaje y cuero, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Calzado	-	-
	Laminados	-	-
	Equipaje	-	-
	Artículos deportivos	-	-
Método de procesamiento	Calandrado	-	-
	Fundición	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.21 to 1.25 g/cm ³	-	JIS K7311
Dureza Shore	96 to 100	-	JIS K7311

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción		-	JIS K7311
	14.7 MPa	2132.06 psi	-
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
Resistencia a la tracción	33.3 MPa	4829.77 psi	JIS K7311
Elongación a la tracción	460 %	-	JIS K7311
Resistencia al desgarro	160 kN/m	-	JIS K7311

Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	100 °C	212.0 °F	-
Tiempo de secado	3.0 to 5.0 hr	-	-
Temperatura de fusión	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.