

Baoding 76E95

Fabricante	Baoding Bangtai Polymeric New- Materials Co.,Ltd	Categoría	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Propiedades: Excelente resistencia a la intemperie y al frío, resistencia a la hidrólisis y buena flexibilidad a baja temperatura. Aplicación: Mangueras de aceite blandas, tuberías de aceite, mangueras de gas de esquisto, cubierta protectora para línea de transmisión de señales, revestimientos de mangueras contra incendios, equipos recreativos marinos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Resistente a la hidrólisis	-	-
	Flexibilidad a baja temperatura	-	-
Usos	Manguera	-	-
	Forros	-	-
	Tuberías	-	-
	Aplicaciones de transmisión	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Equipo de Deportes Acuáticos	-	-
Método de procesamiento	Fundición Moldeo por inyección	- -	- -

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.10 to 1.14 g/cm ³	-	JIS K7311
Dureza Shore	93 to 97	-	JIS K7311

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción		-	JIS K7311
	13.7 MPa	1987.02 psi	-
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
Resistencia a la tracción	33.3 MPa	4829.77 psi	JIS K7311
Elongación a la tracción	360 %	-	JIS K7311
Resistencia al desgarro	140 kN/m	-	JIS K7311

Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	100 °C	212.0 °F	-
Tiempo de secado	3.0 to 5.0 hr	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	190 to 220 °C	374.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.