Ultramid® B40 LN

Fabricante	BASF Leuna GmbH	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ultramid® B40 LN es un grado de poliamida 6 de alta viscosidad que es muy adecuado para la producción de película soplada y fundida. La claridad y la termoformabilidad se mejoran mediante la incorporación de nucleantes y agentes deslizantes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente nucleante (250 a 550 ppm) Deslizamiento (250 a 550 ppm)	- -	- -
Características	Contacto Alimentario Aceptable Alta viscosidad Nucleado Resistente al aceite Deslizamiento	- - - - -	- - - - -
Usos	Película Fundida Película	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	Contacto alimentario BfR, clasificación no especificada EC 1907/2006 (REACH) UE 2002/72/CE FDA 21 CFR 177.1500	- - - -	- - - -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película soplada Película Fundida	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.12 to 1.15 g/cm³	-	ISO 1183
Densidad aparente	0.78 g/cm³	-	-
Absorción de agua	 9.5 % 2.6 %	- - -	ISO 62 - -
Número de viscosidad	240 to 260 cm³/g	-	ISO 307
Extraíbles	%	-	ISO 6427
Contenido de humedad	%	-	ISO 15512
Viscosidad relativa	3.89 to 4.17	-	ISO 307

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Grado de película	1.00 to 3.00	-	Internal Method
Forma de pellet	redondo	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de pellet	2.00 to 2.50 mm	0.07874 - 0.09843 in	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión (DSC)	220 °C	428.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.