Neopor® 2400

Fabricante	BASF Leuna GmbH	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aplicación Neopor® se utiliza para fabricar espumas de color gris plateado que tienen una capacidad de aislamiento térmico considerablemente mejor que los productos EPS convencionales. Descripción del producto Poliestireno expandible (EPS) que contiene retardante de llama distribuido uniformemente. Agente espumante: pentano. El aislamiento de espuma Neopor es retardante de llama y cumple con DIN 4102-B1. Información adicional relacionada con el comportamiento al fuego se puede encontrar en la hoja de información técnica titulada "Comportamiento de protección contra incendios de espumas hechas de Styropor®". Neopor® 2400: Para formas con un grosor de pared superior a 6 mm

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente de soplado 2 Retardante de llama	- -	- -
Características	Retardante de llama	-	-
Usos	Espuma Aislamiento	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	- -	- -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Gris	-	-
Formas	Esferas	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.02 g/cm³ 0.02 to 0.03 g/cm³	- - -	- - -
Contenido de humedad	%	-	-
Análisis por tamizado	% % %	- - - -	- - - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Envejecimiento	0.4 to 2.0 day	-	-
Tamaño de perla	500.0 to 800.0 µm	19.69 - 31.5 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.