# Neopor® 5300 Plus

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | BASF Leuna GmbH | **Categoría** | PS (GPPS) |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Aplicación Neopor ® se utiliza para fabricar espumas de color gris plateado que tienen una capacidad de aislamiento térmico considerablemente mejor que los productos EPS convencionales. Descripción del producto Poliestireno expandible (EPS) que contiene retardante de llama distribuido uniformemente. Agente espumante: pentano. El aislamiento de espuma Neopor 5300 Plus es retardante de llama y cumple con DIN 4102-B1. Información adicional relacionada con el comportamiento al fuego se puede encontrar en la hoja de información técnica titulada "Comportamiento de protección contra incendios de espumas hechas de Styropor®". Neopor® 5300 Plus: Para bloques y formas con un grosor de pared superior a 8 mm. Conductividad térmica mejorada.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Agente de soplado 2<br>Retardante de llama | -<br>- | -<br>- |
| **Características** | Retardante de llama | - | - |
| **Usos** | | | |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Espuma<br>Aislamiento | -<br>- | -<br>- |
| **Certificaciones de organismos** | DIN 4102/B1<br>EC 1907/2006 (REACH) | -<br>- | -<br>- |
| **Cumplimiento RoHS** | Cumplimiento RoHS | - | - |
| **Apariencia** | Gris | - | - |
| **Formas** | Gránulos | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad aparente** | 0.02 g/cm³<br>0.02 to 0.03 g/cm³ | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Contenido de humedad** | % | - | - |
| **Análisis por tamizado** | %<br>%<br>% | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Envejecimiento** | 0.4 to 2.0 day | - | - |
| **Tamaño de perla** | 0.900 to 1.30 mm | 0.03543 - 0.05118 in | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.