Neopor® F 5200 Plus

Fabricante	BASF Leuna GmbH	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Neopor® se utiliza para fabricar espumas de color gris plateado que tienen una capacidad de aislamiento térmico considerablemente mejor que los productos EPS convencionales. Para la producción de espumas expandibles que tienen características de fuego en conformidad con: DIN 4102-B1 (retardante de llama) EN ISO 13501-1-E Para información adicional relacionada con el comportamiento al fuego, comuníquese con el representante local de BASF. Neopor® F 5200 Plus: Para el moldeo de bloques de espumas con mejor conductividad térmica. Descripción del producto Poliestireno expandible (EPS) que contiene retardante de llama distribuido uniformemente. Agente espumante: pentano.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente de soplado 2 Retardante de llama	- -	- -
Características	Retardante de llama	-	-
Usos	Espuma Aislamiento	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	- -	- -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Gris	-	-
Formas	Gránulos	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.02 g/cm³ 0.01 to 0.02 g/cm³	- - -	- - -
Contenido de humedad	%	-	-
Análisis por tamizado	% % %	- - - -	- - - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Envejecimiento	0.4 to 2.0 day	-	-
Tamaño de perla	1.20 to 1.60 mm	0.04724 - 0.06299 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.