Elastollan® L 765 D

Fabricante	BASF Leuna GmbH	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Poliuretano termoplástico alifático con excelente solidez del color, buenas características de flujo, reproducción detallada de estructuras superficiales, resistencia a la hidrólisis y bajos valores de neblina. Aplicaciones típicas: aplicaciones en el interior del automóvil, p. ej., manijas internas de puertas, paneles de instrumentos, cubiertas de consolas centrales, ruedas de palanca, cubiertas deslizantes, tubos, películas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	alifático Buena fluidez Resistente a la hidrólisis Bajo a ningún empañamiento	- - - -	- - - -
Usos	Tablero de instrumentos automotriz Piezas interiores automotrices Película	- - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Mangos Tubería Ruedas	- -	
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección Moldeo por slush	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm³	-	ISO 1183/A
Dureza Shore	63	-	ISO 7619

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	30.0 MPa	4351.14 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción	350 %	-	DIN 53504
Resistencia al desgarro	130 kN/m	-	ISO 34-1

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	190 to 235 °C	374.0 - 455.0 °F	-
Temperatura del molde	20.0 to 60.0 °C	68.0 - 140.0 °F	-
Temperatura de fusión	180 to 230 °C	356.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.