

# Bayfit® 49BM02(85 Index, 79 kg/m<sup>3</sup>)

<b>Fabricante</b>	Covestro - Polycarbonates	<b>Categoría</b>	PUR, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Formulación de polioliol destinada a ser procesada con isocianatos para producir espuma de poliuretano moldeada viscoelástica con recuperación lenta después de la compresión. Los campos de aplicación potenciales son colchones y acolchado para la industria del mueble.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Usos</b>	Muebles	-	-
	Espuma	-	-
<b>Formas</b>	Líquido	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad del núcleo</b>	79.0 kg/m <sup>3</sup>	-	-

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Dureza a la compresión</b>	2.90	-	-
<b>Histeresis</b>	54 %	-	-
<b>Desconocido</b>		-	-

<b>Propiedades mecánicas</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	0.158 MPa	22.92 psi	-
<b>Elongación a la tracción</b>	180 %	-	-
<b>Resistencia al desgarro</b>	0.300 kN/m	-	-
<b>Deformación permanente por compresión</b>	7.6 %	-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.