Desmopan® DP 9880DU

Fabricante	Covestro - Polycarbonates	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Grado de extrusión y moldeo por inyección; muy buena resistencia a la hidrólisis y a microorganismos; muy buena resistencia al impacto a bajas temperaturas; Conchas de botas; Piezas técnicas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a la hidrólisis Resistencia al impacto a baja temperatura Resistente a Microbios	- - -	- - -
Usos	Partes de ingeniería	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	76	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la abrasión	65.0 mm³	-	ISO 4649-A
Resiliencia mecánica	68 %	-	ISO 4662
Resistencia a la tracción	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 527-3/200
Resistencia al desgarro	270 kN/m	-	ISO 34-1

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	230 to 260 °C	446.0 - 500.0 °F	-
Temperatura del molde	60.0 to 70.0 °C	140.0 - 158.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.