

# BCC Resins BC 5008-2

<b>Fabricante</b>	BCC Products Inc.	<b>Categoría</b>	Epoxy
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

BC 5008-2 es un sistema de resina de uso general, de viscosidad muy baja, modificado, sin cargas y de curado a temperatura ambiente. También se considera un excelente adhesivo de uso general para aplicaciones en taller y puede funcionar como sistema de laminación para superficies horizontales.

## Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Buena adhesión	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Baja Viscosidad	-	-
	Resistente a la humedad	-	-
<b>Usos</b>	Adhesivos	-	-
	Laminados	-	-
<b>Apariencia</b>	Ámbar Transparente	-	-
<b>Formas</b>	Líquido	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Método de procesamiento</b>	Laminación	-	-

  

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	-	-	-
	1.10 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
	1.11 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1505
<b>Dureza Durometro</b>	86	-	ASTM D2240

  

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	65.5 MPa	9499.99 psi	ASTM D638
<b>Resistencia a la flexión</b>	124 MPa	17984.71 psi	ASTM D790
<b>Resistencia a la compresión</b>	120 MPa	17404.56 psi	ASTM D695

  

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>	70.6 °C	159.08 °F	ASTM D648
<b>CLTE</b>	2.1E-5 cm/cm/ °C	-	ASTM D696

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Componentes termoendurecibles</b>	Relación de mezcla por peso: 25, Relación de mezcla por volumen: 26 Relación de mezcla por peso: 100, Relación de mezcla por volumen: 100	- - -	- - -
<b>Vida útil en pote</b>	25 to 30 min	-	-
<b>Viscosidad de mezcla termoendurecible</b>	550 cP	-	ASTM D2393
<b>Tiempo de desmoldeo</b>	480 to 720 min	-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.