

BCC Resins BC 5200

Fabricante	BCC Products Inc.	Categoría	Epoxy
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

BC 5200 es un sistema de adhesivo epóxico de dos partes de viscosidad media y gelificación rápida. Con una relación de mezcla fácil de usar de 1 a 1, BC 5200 se considera un excelente adhesivo de propósito general para uso en taller. BC 5200 se adhiere a madera, concreto, plásticos seleccionados y la mayoría de las superficies metálicas. Preparación de la superficie: Las áreas a adherir deben estar limpias y secas, libres de polvo, aceite y agentes de desmoldeo. Se aconseja escarificar la superficie con papel de lija antes de la aplicación. Instrucciones de mezcla: Combine 1 parte de resina con 1 parte de endurecedor por peso o por volumen. El tiempo de fraguado es de 4 a 4.5 minutos. Puede aplicarse en cualquier grosor razonable mediante esparcimiento o encolado. No trabaje con más material del que se pueda aplicar en 4 minutos. Las superficies deben mantenerse en posición hasta que se produzca el curado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Gel Rápido	-	-
	Viscosidad Media	-	-
Usos	Adhesivos	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Líquido	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.15 g/cm ³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	83	-	ASTM D2240
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	53.8 MPa	7803.04 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	4.5 %	-	ASTM D638
Resistencia a la compresión	67.6 MPa	9804.57 psi	ASTM D695
Resistencia al cizallamiento	19.3 MPa	2799.23 psi	ASTM D732
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 1.0, Relación de mezcla por volumen: 1.0 Relación de mezcla por peso: 1.0, Relación de mezcla por volumen: 1.0	-	-
Vida útil en pote	4.0 to 4.5 min	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	13000 cP	-	ASTM D2393

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.