

BCC Resins MB1200

Fabricante	BCC Products Inc.	Categoría	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

MB 1200 es una placa de modelado y herramientas de espuma de poliuretano rígido de celda cerrada de color albaricoque y/o rosa. MB 1200 es una espuma de baja densidad de aproximadamente 20lbs/ft³. Se puede cortar fácilmente utilizando equipos de mecanizado CNC o a mano, y es perfectamente adecuada para modelos maestros temporales, modelos de diseño arquitectónico, patrones de fundición, así como herramientas de verificación de diseño y prototipos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Espumable	-	-
	Buena resistencia a la abrasión	-	-
	Buena estabilidad dimensional	-	-
	Buena Acabado Superficial	-	-
	Alta rigidez	-	-
	Baja densidad	-	-
	Baja contracción	-	-
	Mecanizable	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones Aeroespaciales	-	-
		-	-
	Aplicaciones Agrícolas	-	-
	Aplicaciones automotrices	-	-
	Material de modelado	-	-
	Moldes/Dados/Herramientas	-	-
	Patrones		
	Prototipado		
Apariencia	Rosa	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma	-	-
	Mecanizado	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.320 g/cm ³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	40	-	ASTM D2240

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.17 MPa	894.88 psi	ASTM D638
Resistencia a la flexión	9.17 MPa	1330.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la compresión	7.79 to 7.86 MPa	1129.85 - 1140.0 psi	ASTM D695

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
CLTE	5.9E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.