

# BCC Resins BC 4544

<b>Fabricante</b>	BCC Products Inc.	<b>Categoría</b>	TS, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

BC 4544 es un compuesto base de resina de poliéster que es fácil de usar, fragua en minutos y puede lijarse o tallarse casi inmediatamente. BC 4544 puede tallarse, lijarse, limarse, raspase, taladrarse, roscarse o mecanizarse hasta un borde difuminado. No requiere preparación de pintura e incluso acepta la tintura mejor que la madera.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Resistente a ácidos	-	-
	Resistencia a la gasolina	-	-
	Mecanizable	-	-
	Tixotrópico	-	-
<b>Usos</b>	Muebles	-	-
	Aplicaciones Marinas	-	-
	Material de modelado	-	-
	Herramientas	-	-
<b>Apariencia</b>	Caoba	-	-
	Pino	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Formas</b>	Pasta	-	-

  

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	0.958 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Dureza Durometro</b>	65	-	ASTM D2240

  

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	10.7 MPa	1551.91 psi	ASTM D638
<b>Resistencia a la compresión</b>	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D695

  

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Componentes termoendurecibles</b>	Relación de mezcla por peso: 1.5	-	-
	Relación de mezcla por peso: 100	-	-
<b>Vida útil en pote</b>	6.0 to 12 min	-	-
<b>Vida útil en estante</b>	52 wk	-	-
<b>Tiempo de desmoldeo</b>	20 to 60 min	-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.