

BJB Polyurethane F-15 A/B

Fabricante	BJB Enterprises, Inc.	Categoría	TSU
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

BJB Poliuretano F-15 A/B es un material de elastómero termofijo de poliuretano (TSU). Está disponible en América del Norte. Los atributos importantes de BJB Poliuretano F-15 A/B son: Buena tenacidad Baja absorción de humedad Baja viscosidad

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Elasticidad	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Baja absorción de humedad	-	-
	Baja Viscosidad	-	-
	Resistente	-	-
	Libre de pegajosidad	-	-
Apariencia	Ámbar Transparente	-	-
	Transparente	-	-
Formas	Líquido	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.02 g/cm ³	-	ASTM D792
		-	-
	1.05	-	-
	1.00	-	-
Color		-	-
	Amarillo Pálido	-	-
	Ámbar	-	-
Contracción de moldeo	0.80 %	-	ASTM D2566
Dureza Durometro	10 to 20	-	ASTM D2240
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de gelificación	25.0 min	-	-
Tiempo de trabajo (25°C)	20.0 min	-	-
Viscosidad Brookfield		-	-
	1.15 Pa·s	-	-
	3.70 Pa·s	-	-
	0.250 Pa·s	-	-
Componentes termoendurecibles		-	-
	Relación de mezcla por peso: 45, Relación de mezcla por volumen: 43	-	-
	Relación de mezcla por peso: 100, Relación de mezcla por volumen: 100	-	-
		-	-
Tiempo de desmoldeo	120 to 180 min	-	-
Tiempo de postcurado	24 hr	-	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	1.62 MPa	234.96 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	600 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	4.20 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.