

Bluestar Epoxy E-13

Fabricante	Shanghai BlueStar New Chemical Materials Co., Ltd.	Categoría	Epoxy
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones de resina epoxi sólida de bisfenol-A: Se utiliza ampliamente para preparar varios recubrimientos, p. ej., recubrimiento en polvo, recubrimiento con disolvente, pintura anticorrosiva, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones de recubrimiento Pintura	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Punto de reblandecimiento	88 to 98 °C	190.4 - 208.4 °F	-

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Equivalente epoxi	714 to 833 g/eq	-	-
Volátiles	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.