

Borealis PP WD955CF

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Borealis AG | Categoría | Polyolefin, Unspecified |
| Carga/Filler | - | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

WD955CF es una resina de poliolefina adecuada para la fabricación de películas cast pelables no orientadas en procesos de chill roll. CAS-No. 9010-79-1 CAS-No. 9002-88-4

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|------------------------|---------------------------|------------------|--------|
| Aditivo | Antibloqueo (360 ppm) 2 | - | - |
| | Deslizamiento (400 ppm) 3 | - | - |
| Características | Material reciclable | - | - |
| Usos | Película | - | - |
| | Embalaje de Alimentos | - | - |

Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|--|-----------------|------------------|----------|
| Índice de fluidez de masa (MFR) | 7.0 g/10 min | - | ISO 1133 |

| Óptico | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Opacidad | % | - | - |

| Otros | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Fuerza de pelado | 200.0 to 600.0 N/m | - | Internal Method |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.