

## Borcoat™ HE7405

<b>Fabricante</b>	Borealis AG	<b>Categoría</b>	HDPE, HMW
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

### Descripción del Producto

Borcoat HE7405 es un compuesto negro suministrado en forma de polvo. Este producto es térmico, así como estabilizado contra UV.

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Aditivo</b>	estabilizador térmico Estabilizador UV	- -	- -
<b>Características</b>	Estabilizado térmicamente Material reciclable	- -	- -
<b>Usos</b>	Recubrimientos para Tuberías	-	-
<b>Apariencia</b>	Negro	-	-
<b>Formas</b>	Polvo	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Pulverización	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	0.944 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 1183
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	8.0 g/10 min 30 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
<b>Tamaño de partícula</b>	212 to 500 µm	8.35 - 19.69 mil	ASTM D1921
<b>Dureza Shore</b>	58	-	ISO 868

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Tiempo de inducción a la oxidación</b>	min	-	ISO 11357
<b>Temperatura de reblandecimiento Vicat</b>	108 °C	226.4 °F	ISO 306/A50
<b>Temperatura de fusión</b>	130 °C	266.0 °F	ISO 11357-3

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.