

## Borealis PE CC7209

<b>Fabricante</b>	Borealis AG	<b>Categoría</b>	LDPE
<b>Carga/Filler</b>	30% Carga	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

### Descripción del Producto

CC7209 es un grado de recubrimiento por extrusión especialmente diseñado para aplicaciones seal-peel. Proporciona un despegue suave y fácil cuando se sella contra sí mismo y PE. CC7209 también ofrece buena adhesión a diversos sustratos, particularmente al aluminio. Se recomienda mezclarlo con LDPE estándar en una proporción 1:1. En esta mezcla puede aplicarse un procesamiento como el del LDPE estándar. El material debe presecado, aunque aún puede existir un ligero riesgo de obstrucción del filtro y aglomeración del relleno. CC7209 contiene 30 por ciento de relleno finamente disperso. CC7209 contiene relleno finamente disperso pero no otros aditivos.

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Carga / Refuerzo</b>	Relleno, 30% de relleno por peso	-	-
<b>Características</b>	Libre de aditivos	-	-
	Buena adhesión	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Usos</b>	Materiales de Construcción	-	-
	Aplicaciones de recubrimiento	-	-
	Recubrimientos de Hoja	-	-
	Embalaje de Alimentos	-	-
	Laminados	-	-
	Embalaje	-	-
<b>Formas</b>	Pellets	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Coextrusión	-	-
	Recubrimiento por extrusión	-	-
	Laminación	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Densidad</b>	1.15 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 1183
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	5.2 g/10 min	-	ISO 1133

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.