

Borclean™ HC318BF

Fabricante	Borealis AG	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Borclean HC318BF es un homopolímero de polipropileno. Borclean HC318BF no contiene aditivos deslizantes, antibloqueo, antistáticos ni nucleantes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Libre de aditivos	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Buena Rigidez	-	-
	Buena Estabilidad Térmica	-	-
	Alta pureza	-	-
	Homopolímero	-	-
	Acabado de superficie no suave	-	-
	Material reciclable	-	-
Usos	Película biaxialmente orientada	-	-
	Partes eléctricas	-	-
	Película	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Película	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)		-	ISO 1133
	4.4 g/10 min	-	-
	3.2 g/10 min	-	-
	14 g/10 min	-	-
Contenido de cenizas	10 to 20 ppm	-	ISO 3451-1

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Calcio	2 ppm	-	Internal Method
Residuo de catalizador		-	Internal Method
	2 to 4 ppm	-	-
	1 to 3 ppm	-	-
	1 to 3 ppm	-	-
Índice isotáctico	96 %	-	Internal Method

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión (DSC)	161 to 165 °C	321.8 - 329.0 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Constante dieléctrica	2.25	-	IEC 60250

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.