

Borealis PP RE239CF

Fabricante	Borealis AG	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

RE239CF es un copolímero aleatorio. Este grado es adecuado para la fabricación de películas no orientadas en procesos de enfriamiento. RE239CF contiene agentes antibloqueo y deslizantes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antibloqueo (1800 ppm) 2	-	-
	Estearato de Calcio	-	-
	Deslizamiento (2000 ppm) 3	-	-
Características	Antibloqueo	-	-
	Distribución de peso molecular estrecha	-	-
	Copolímero aleatorio	-	-
	Deslizamiento	-	-
Usos	Película	-	-
	Embalaje de Alimentos	-	-
	Laminados	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Película no orientada	-	-
	Embalaje	-	-
	Suministros estacionarios	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película Fundida	-	-
	Extrusión de Película	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	700 MPa	101526.6 psi	ISO 178
Coeficiente de fricción	0.15	-	ISO 8295
Espesor de película - Ensayado	50 µm	1.97 mil	-
Módulo a la tracción		-	ISO 527-3
	400 MPa	58015.2 psi	-
	400 MPa	58015.2 psi	-
Resistencia a la tracción		-	ISO 527-3
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
Elongación a la tracción		-	ISO 527-3
	600 %	-	-
	600 %	-	-
Impacto con dardo instrumentado	25.0 J	-	ISO 7765-2

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	140 °C	284.0 °F	ISO 11357-3

Óptico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo		-	ASTM D2457
Opacidad	%	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.