

## BP Flex 8000 VPL

<b>Fabricante</b>	Buckeye Polymers, Inc.	<b>Categoría</b>	TPV
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

### Descripción del Producto

Los BP Flex TPV son elastómeros termoplásticos parcialmente vulcanizados diseñados para cumplir aplicaciones de gama alta que requieren los siguientes criterios de rendimiento. Características: temperaturas de servicio más altas (aplicaciones bajo el capó) para aplicaciones que requieren mayor resistencia química y al aceite; válvulas, sellos, ojales, aplicaciones bajo el capó. Reprocesable. Se une químicamente con polietileno y polipropileno para aplicaciones de sobreinyección

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Capacidad de unión	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Resistente al aceite	-	-
	Material reciclable	-	-
	Vulcanizable	-	-
	<b>Usos</b>	Aplicaciones automotrices	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
	Automotriz bajo el capó	-	-
	Ojetes	-	-
	Sobreinyección	-	-
	Sellos	-	
	Válvulas/Piezas de válvula		
<b>Apariencia</b>	Color natural	-	-
<b>Formas</b>	Pellets	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Extrusión	-	-
	Moldeo por inyección	-	-
<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	0.900 to 0.950 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	0.20 to 5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
<b>Absorción de agua</b>	%	-	ASTM D4019
<b>Contenido de cenizas</b>	8.0 to 12 %	-	ASTM D5630
<b>Dureza Durometro</b>	77 to 83	-	ASTM D2240

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.