

Caltex PP MU40

Fabricante	GS Caltex	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caltex PP MU40 es un material de polipropileno. Está disponible en Asia Pacífico. Los atributos importantes de Caltex PP MU40 son: retardante de llama, resistente al calor. Las aplicaciones típicas incluyen: electrodomésticos, aplicaciones eléctricas/electrónicas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E319107-100074952	-	-
	E119841-220408	-	-
	E352041-101083991	-	-
Características	Retardante de llama	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-
Usos	Electrodomésticos	-	-
	Partes eléctricas	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.990 g/cm ³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.6 %	-	ASTM D955
	1.5 %	-	-
Dureza Rockwell	88	-	ASTM D785

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	250 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1270 MPa	184198.26 psi	ASTM D790A
Impacto Izod con entalla	88 J/m	1.65 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	105 °C	221.0 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	148 °C	298.4 °F	ASTM D1525

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.